



The future of vision

AJL VISC
AJL CELL



AJL VISC – AJL CELL

Soluciones viscoelásticas

Nombre de marca	AJL VISC				AJL CELL
Referencia	AJL VISC 1%	AJL VISC 1.4%	AJL VISC 2%	AJL VISC 3%	AJL CELL 2%
Descripción e indicaciones	Solución viscoelástica, no absorbible, altamente purificada, no inflamatoria, isotónica y no pirogénica para inyección intraocular. AJL VISC Y AJL CELL, están indicados como coadyuvantes en los procedimientos quirúrgicos del segmento anterior del ojo, incluyendo la cirugía de cataratas. Estas soluciones viscoelásticas mantienen la profundidad de la cámara. Esto proporciona una alta protección de los tejidos evitando, a su vez, los riesgos de traumatismos del endotelio corneal y de los demás tejidos oculares.				
Propiedades	- Alta protección del endotelio. - Excelentes propiedades reológicas. - Excelente visibilidad de la zona tratada. - Fácilmente extraíble de la cámara anterior.				
Composición	Hialuronato de sodio				Hidroxipropil metilcelulosa (HPMC)
Peso molecular (PM)	PM: 2.400.000 Da				PM: 92.000 Da
Viscosidad (1s ⁻¹ , 25°C)	10.000-14.000 mPa.s	15.000-20.000 mPa.s	40.000-60.000 mPa.s	160.000-200.000 mPa.s	2.000-4.000 mPa.s
pH	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5	7.0-7.5
Osmolaridad	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l	250-350 mOsmol/l
Volumen	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	2 ml
Presentación	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop transparente.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop azul.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop rosa.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 1 ml precargada. Cánula Luer lock 25G. Backstop verde.	Unitaria y estéril. Jeringa de vidrio de 2 ml precargada. Cánula Luer lock 27G. Backstop transparente.
Método de esterilización	Vapor.				
Caducidad	3 años				

* Producto con marcado CE

REV: 06. 09/2020